

Mortero base cemento de la más alta calidad, enriquecido con aditivos y productos químicos.

Ventajas

Este producto ofrece una alta adherencia y tiempo de trabajo, además tiene una granulometría controlada que permite una excelente trabajabilidad, mayor dureza y resistencia.

Usos

Excelente para la instalación de todo tipo de losetas cerámicas, azulejos, pisos cerámicos, pisos de mármol, cantera, piedra.

Preparación

Agregue aproximadamente 4 lt de agua limpia por saco y mezcle enérgicamente para lograr una pasta espesa y uniforme que le permita trabajar adecuadamente, si requiere una mayor adherencia sobre todo en losetas de baja absorción de agua (menor al 4%) utilice Sellador CONCOR en una proporción desde 1 lt por saco hasta la sustitución del agua, dependiendo de la adherencia y resistencia requerida, así como el tipo de loseta a instalar. Deje la mezcla reposar de 10 a 15 minutos, permitiendo que los químicos se disuelvan. Vuelva a mezclar sin agregar más agua y listo para su aplicación.

Aplicación

La superficie a cubrir deberá estar limpia, libre de polvo, aceite, pintura, grasa o elementos que afecten una adecuada adherencia. Aplique el Pega Piso con la parte plana de la llana metálica, hasta que cubra la superficie a instalar (no mayor a 1 m²), ralle con la parte dentada de la llana con una profundidad adecuada al tipo y tamaño de loseta a instalar. No ajuste las piezas después de 15 minutos.

Recomendaciones

- 1** Cuando las condiciones climatológicas mantengan una temperatura menor a 4°C no aplique el adhesivo, éste no fraguara. Si la temperatura ambiente es mayor a 34°C y el porcentaje de humedad menor al 50%, hidrate ligeramente los firmes y los muros, para así aprovechar al máximo el tiempo abierto de trabajo que el producto le ofrece.
- 2** Sea precavido con las superficies calientes y corrientes de aire ya que éstas acelerarán el fraguado del adhesivo y se disminuirá considerablemente el tiempo abierto de trabajo.
- 3** No aplique capas superiores a 2 cm, para estos casos nivele primero con un firme de cemento y arena. Si lo hace con el adhesivo corre el riesgo de que éste se rompa.
- 4** No se recomienda para usar en superficies de madera, plásticos o metal.
- 5** Utilice llanas de dientes cuadrados, de preferencia 6 mm o más grandes si va a instalar losetas mayores a 30 X 30 cm.
- 6** Mantenga este producto bajo techo, en un lugar seco y evite la humedad.
- 7** Preferentemente use este producto a más tardar al año de su fecha de fabricación (fecha de fabricación impresa en éste mismo envase).
- 8** Evite inhalar el polvo, use mascarilla al preparar este producto.

Rendimiento

De 3 a 4 m² por saco, dependiendo de las prácticas de instalación, superficie a recubrir y tipo de loseta a usar.

Secado

El secado mínimo es obtenido de 24 a 48 hrs. dependiendo la temperatura del ambiente, el emboquillado deberá ser hecho 48 hrs. después. Utilice Junteador CONCOR.

Almacenamiento

Este producto debe ser almacenado en un lugar fresco y seco, los lugares con exceso de humedad afectan al producto formándose piedras. Evite que el producto se moje mientras se encuentre almacenado. Después de un año de su fecha de elaboración el producto empieza a perder sus propiedades.

Garantía

- El Pega Pisos Calli CONCOR está fabricado con productos y materias primas de la más alta calidad y cumple con las normas y estándares de calidad que para este producto se tiene a nivel internacional. Aún así hay muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control, tales como la habilidad del instalador, las condiciones climatológicas, medida del agua o la correcta preparación de la superficie a aplicar. No hay garantía por el trabajo terminado, si por alguna razón el Pega Pisos Calli CONCOR está defectuoso, nuestra responsabilidad se limita únicamente al reemplazo de una cantidad igual de producto. El fabricante no es responsable de cualquier daño consecuente.
- El término de reclamación por defectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de su compra al distribuidor. Para hacer efectiva la garantía deberá presentar factura o nota de remisión y el producto, en el lugar de compra o con el fabricante, donde será reemplazado.

Datos Técnicos

CARACTERÍSTICA	PEGA PISO CALLI		ESPECIFICACIÓN	UNIDADES
	BLANCO	GRIS		
Demanda de agua	19	20	No aplica	%
Resistencia al corte en loseta de alta absorción de agua a 28 días	20	21	≥ 11	kg / cm ²
Resistencia al corte en porcelanato a 28 días	17	18	≥ 11	kg / cm ²
Resistencia a la compresión a 28 días	95	150	≥ 60 Bco / ≥ 120 Gris	kg / cm ²
Tiempo abierto	60	55	≥ 25	Minutos
Dureza	67	70	≥ 60 Bco / ≥ 65 Gris	Shore D
Absorción de agua	16	13	≤ 25 Bco / ≤ 17 Gris	%
Sulfatos Totales	0.75	0.90	≤ 1.5	%



**LA MEJOR TECNOLOGÍA
EN ADHESIVOS DE CONSTRUCCIÓN**