

Pega porcelanato está modificado con aditivos y químicos. Es ideal para la instalación de porcelanatos en interiores y tráfico ligero (residencial).

Ventajas

Es un producto con una granulometría controlada que brinda alta adherencia y excelente tiempo de trabajo para su aplicación.

Usos

Excelente para la instalación de todo tipo de losetas cerámicas, azulejos, pisos cerámicos, mármol, cantera y, especialmente, pisos rectificados en interiores y tráfico ligero.

Preparación

Agregue aprox. 4 litros de agua limpia por saco y mezcle enérgicamente para lograr una pasta espesa y uniforme, que le permita trabajar de forma adecuada. Deje reposar de 8 a 10 minutos, y vuelva a mezclar sin agregar más agua, el producto está listo para su aplicación.

Aplicación

La superficie a cubrir deberá de estar limpia, libre de polvo, aceite, pintura, grasa o elementos que afecten una adecuada adherencia. Aplique el adhesivo con la parte plana de una llana, de tal forma que cubra toda la superficie a instalar (se recomienda 1 m²). Con la parte dentada de la llana, raye con una profundidad adecuada al tipo de loseta que va a usar. Evite ajustar las piezas después de 15 minutos de haberlas instalado.

Recomendaciones

- 1** No agregue nada al adhesivo que no sea agua limpia, ya que al hacerlo desbalancea las propiedades químicas y el producto se debilita, además de perder su garantía.
- 2** Sea precavido con las superficies calientes y las corrientes de aire, ya que éstas acelerarán el fraguado del adhesivo y disminuirá considerablemente el tiempo abierto de trabajo.
- 3** No aplique capas superiores a 2 cm, para estos casos nivele primero con un firme de cemento y arena. Si lo hace con el adhesivo, corre el riesgo de que éste se rompa.
- 4** Este adhesivo no se recomienda para pegar recubrimientos vidriados, tales como colorines o venecianos de uso en albercas.
- 5** No se recomienda para uso en tráfico pesado o industrial.
- 6** No se recomienda para instalar mármol verde.
- 7** De preferencia utilice llanas de dientes cuadrados: de 6 mm para muros y de 10 mm para pisos.
- 8** Mantenga este producto bajo techo, en un lugar seco y evite la humedad.
- 9** Preferentemente use este producto a más tardar al año de su fecha de fabricación.
- 10** Evite inhalar el polvo. Use mascarilla al preparar este producto.

Rendimiento

De 2 a 3 m² por saco, dependiendo de las prácticas de instalación, superficie y el tipo de loseta a instalar.

Secado

Un secado mínimo se obtiene entre 36 y 48 horas, dependiendo de la temperatura del ambiente. El emboquillado deberá de hacerse 48 horas después. Utilice JUNTEADOR SIN ARENA CONCOR.

Almacenamiento

Este producto debe ser almacenado en un lugar fresco y seco. Los lugares con exceso de humedad lo afectan y se le forman piedras. Evite que el producto se moje mientras se encuentre almacenado. Después de un año de su fecha de elaboración el producto empieza a perder sus propiedades.

Garantía

- PEGA PORCELANATO CONCOR está fabricado con productos y materias primas de la más alta calidad, y cumple con las normas y estándares de calidad que para este producto se tienen a nivel internacional. Aun así, hay muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control, tales como la habilidad del instalador, las condiciones climatológicas, la medida del agua o la correcta preparación de la superficie a aplicar, entre otros. No hay garantía por el trabajo terminado. Si por alguna razón el producto está defectuoso, nuestra responsabilidad se limitará únicamente al reemplazo de una cantidad igual del mismo. El fabricante no es responsable de cualquier daño consecuente.
- El término de reclamación por defectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de su compra al distribuidor. Para hacer efectiva la garantía deberá presentar factura o nota de remisión y el producto, en el lugar de compra o con el fabricante, donde será reemplazado.

Datos Técnicos

CARACTERÍSTICA	PORCELANATO		ESPECIFICACIÓN	UNIDADES
	BLANCO	GRIS		
Demanda de agua	18	20	No aplica	%
Resistencia al corte en loseta de alta absorción de agua a 28 días	25	28	≥ 20	kg / cm ²
Resistencia al corte en porcelanato a 28 días	16	18	≥ 13	kg / cm ²
Resistencia a la compresión a 28 días	165	175	≥ 125	kg / cm ²
Tiempo abierto	60	60	≥ 25	Minutos
Dureza	70	72	≥ 60	Shore D
Absorción de agua	12	11	≤ 16	%



**LA MEJOR TECNOLOGÍA
EN ADHESIVOS DE CONSTRUCCIÓN**