

Cemento Portland para emboquillar espacios reducidos (2 a 4 mm).

### Ventajas

Este producto esta modificado con productos químicos, pigmentos de alta calidad y una granulometría extra fina controlada. Tiene excelente trabajabilidad, es fácil de instalar, brinda buen tiempo de trabajo y color durable.

### Usos

Para juntar (emboquillar) con poco espacio entre una pieza y otra en juntas menores a 5 mm o piezas instaladas a hueso: Azulejos, pisos rectificadas, cerámica, pisos porcelánicos, barro y mármol.

### Preparación

Agregue aproximadamente 1.5 a 2 lt de agua limpia por saco y mezcle enérgicamente para lograr una pasta espesa y uniforme, deje reposar de 8 a 10 minutos y vuelva a mezclar sin agregar más agua, quedará listo para su aplicación.

### Aplicación

La superficie a cubrir deberá estar limpia, libre de polvo, grasa, aceite o elementos que afecten una adecuada instalación. Aplique el producto en las juntas hasta cubrirlas totalmente, utilice una llana de hule duro y hágalo de forma diagonal a las juntas para una mejor penetración. Espere un poco a que comience a reventar (secar) para realizar una segunda aplicación con una pasta mas diluida. Talle las juntas con esta nueva pasta para darle un mejor acabado. Limpie los sobrantes del producto para evitar que se adhiera a las losetas y las pueda manchar. Con una esponja húmeda repase las líneas de junteado, es importante una vez terminada la aplicación cubrir la superficie para así evitar contacto con el polvo.

**Recomendaciones**

- 1** Es recomendable esperar mínimo 24 hrs. para transitar por el área donde se juntó.
- 2** Cuando las condiciones climatológicas mantengan una temperatura menor a 4°C no aplique el Junteador, éste no fraguará. Si la temperatura ambiente es mayor a 34°C y el porcentaje de humedad menor al 50%, hidrate ligeramente la superficie a emboquillar.
- 3** Limpie la superficie de la loseta o donde se manche de Junteador cuando se esté instalando, no dejar pasar más de 10 minutos, sobre todo en superficies porosas como son los pisos de barro, ya que el pigmento puede penetrar manchando las piezas y no quitarse fácilmente.
- 4** Asegúrese de curar o mojar la junta en el tiempo recomendado (a las 24 y 48 hrs. después de haberse instalado), ya que de lo contrario la junta se desmoronará.
- 5** Utilice la misma proporción de junteador y agua en cada mezcla para obtener la uniformidad en el color.
- 6** Evite usar jaladores para aplicar el producto ya que normalmente se prepara la mezcla muy floja o aguada y una vez seco e instalado el Junteador se desmoronará.
- 7** Usarse en ancho de junta de mínimo 4 mm y máximo de 12 mm.
- 8** Para limpiar una junta sucia tallar con agua y jabón con un cepillo, posteriormente enjuagar con agua.
- 9** Para aplicar entre la piedra o fachaleta puede utilizarse una duya.
- 10** Mantenga este producto bajo techo, en un lugar seco y evite la humedad  
Es recomendable esperar mínimo 24 hrs. para transitar por el área donde se juntó.
- 11** Preferentemente use este producto a más tardar al año de su fecha de fabricación
- 12** Evite inhalar el polvo, use mascarilla al preparar este producto.

**Curado**

Moje la junta 24 hrs. después de haber terminado la instalación, repita esta operación los dos días siguientes. Esta operación es muy importante, esto evitará que la junta se desmorone.

**Almacenamiento**

Este producto debe ser almacenado en un lugar fresco y seco, los lugares con exceso de humedad afectan al producto formándose piedras. Evite que el producto se moje mientras se encuentre almacenado. Después de un año de su fecha de elaboración el producto empieza a perder sus propiedades.

**Garantía**

- El Junteador CONCOR está fabricado con productos y materias primas de la más alta calidad y cumple con las normas y estándares de calidad que para este producto se tiene a nivel internacional. Aún así hay muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control, tales como la habilidad del instalador, las condiciones climatológicas, medida del agua o la correcta preparación de la superficie a aplicar. No hay garantía por el trabajo terminado, si por alguna razón el Junteador CONCOR está defectuoso, nuestra responsabilidad se limita únicamente al reemplazo de una cantidad igual de producto. El fabricante no es responsable de cualquier daño consecuente.
- El término de reclamación por defectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de su compra al distribuidor. Para hacer efectiva la garantía deberá presentar factura o nota de remisión y el producto, en el lugar de compra o con el fabricante, donde será reemplazado.

## Datos Técnicos

CARACTERÍSTICA	SIN ARENA	ESPECIFICACIÓN	UNIDADES
Demanda de agua	32	No aplica	%
Resistencia a la compresión	290	$\geq 200$	kg / cm <sup>2</sup>
Dureza	80	$\geq 70$	Shore D
Absorción de agua	13	$\leq 14$	%



**LA MEJOR TECNOLOGÍA  
EN ADHESIVOS DE CONSTRUCCIÓN**