CONCOR JUNTEADOR CON ARENA

Cemento Portland con color altamente resistente a la tensión, fricción y a los cambios de temperatura. Ideal para usarse como junta (boquilla) en cerámica, mármol o barro. Los pigmentos utilizados para su elaboración no son susceptibles a la luz solar, por lo que siempre mantendrá su color. Siga con cuidado las instrucciones para lograr una adecuada instalación y asegurar un terminado perfecto.

Ventajas

Este producto está modificado con productos químicos, pigmentos de alta calidad y una granulometría controlada. Tiene excelente tiempo de trabajo, altamente confiable para emboquillar en una gran variedad de pisos, con una dureza resistente al tráfico. Fácil de aplicar y una excelente trabajabilidad.

Usos

Excelente para el emboquillado de todo tipo de losetas cerámicas, azulejos, pisos de mármol, cantera, fachaletas de cemento como las de CONCOR.

Preparación

Agregue aproximadamente 2 lt de agua limpia por saco para formar una pasta espesa y uniforme. Si se quiere aumentar la resistencia utilice Sellador CONCOR, el cual se puede agregar en sustitución del agua en la proporción deseada. Se puede utilizar de 1 parte de Sellador por 3 de agua hasta llegar a la sustitución de agua por sellador. Mezcle enérgicamente, deje reposar 10 minutos, vuelve a mezclar sin agregar más agua y así queda listo para su aplicación.

CONCOR JUNTEADOR CON ARENA

Aplicación

La superficie a cubrir deberá estar limpia, libre de polvo, grasa, aceite o elementos que afecten una adecuada instalación. Aplique el producto en las juntas hasta cubrirlas totalmente, utilice una llana de hule duro y hágalo de forma diagonal a las juntas para una mejor penetración. Espere un poco a que comience a reventar (secar) para realizar una segunda aplicación con una pasta mas diluida (si utilizó sellador CONCOR en la primer mezcla es conveniente hacerlo en esta mezcla también). Talle las juntas con esta nueva pasta para darle un mejor acabado. Limpie los sobrantes del producto para evitar que se adhiera a las losetas y las pueda manchar. Con una esponja húmeda repase las líneas de junteado, es importante una vez terminada la aplicación cubrir la superficie para así evitar contacto con el polvo.

Recomendaciones

1. Es recomendable esperar mínimo 24 hrs. para transitar por el área donde se junteó.

2. Cuando las condiciones climatológicas mantengan una temperatura menor a 4°C no aplique el Junteador, éste no fraguará. Si la temperatura ambiente es mayor a 34°C y el porcentaje de humedad menor al 50%, hidrate ligeramente la superficie a emboquillar.

3. Limpie la superficie de la loseta o donde se manche de Junteador cuando se esté instalando, no dejar pasar más de 10 minutos, sobre todo en superficies porosas como son los pisos de barro, ya que el pigmento puede penetrar manchando las piezas y no quitarse fácilmente.

4. Asegúrese de curar o mojar la junta en el tiempo recomendado (a las 24 y 48 hrs. después de haberse instalado), ya que de lo contrario la junta se desmoronará.

CONCOR JUNTEADOR CON ARENA

5. Utilice la misma proporción de junteador y agua en cada mezcla para obtener la uniformidad en el color.

6. Evite usar jaladores para aplicar el producto ya que normalmente se prepara la mezcla muy floja o aguada y una vez seco e instalado el Junteador se desmoronará.

7. Usarse en ancho de junta de mínimo 4 mm y máximo de 12 mm.

8. Si desea mejorar la apariencia usar Sellador CONCOR, después de 7 días de haberse instalado el Junteador para evitar que la junta se manche de blanco.

9. Para limpiar una junta sucia tallar con agua y jabón con un cepillo, posteriormente enjuagar con agua.

10. Para aplicar entre la piedra o fachaleta puede utilizarse una duya.

11. Mantenga este producto bajo techo, en un lugar seco y evite la humedad

12. Preferentemente use este producto a más tardar al año de su fecha de fabricación (fecha de fabricación impresa en este mismo envase).

13. Evite inhalar el polvo, use mascarilla al preparar este producto.

Curado

Moje la junta 24 hrs. después de haber terminado la instalación, repita esta operación los dos días siguientes. Esta operación es muy importante, esto evitará que la junta se desmorone.

CONCOR JUNTEADOR CON ARENA

Almacenamiento

Este producto debe ser almacenado en un lugar fresco y seco, los lugares con exceso de humedad afectan al producto formándose piedras. Evite que el producto se moje mientras se encuentre almacenado. Después de un año de su fecha de elaboración el producto empieza a perder sus propiedades.

Garantía

- El Junteador CONCOR está fabricado con productos y materias primas de la más alta calidad y cumple con las normas y estándares de calidad que para este producto se tiene a nivel internacional. Aún así hay muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control, tales como la habilidad del instalador, las condiciones climatológicas, medida del agua o la correcta preparación de la superficie a aplicar. No hay garantía por el trabajo terminado, si por alguna razón el Junteador CONCOR está defectuoso, nuestra responsabilidad se limita únicamente al reemplazo de una cantidad igual de producto. El fabricante no es esponsable de cualquier daño consecuente.
- El término de reclamación por defectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de su compra al distribuidor. Para hacer efectiva la garantía deberá presentar factura o nota de remisión y el producto, en el lugar de compra o con el fabricante, donde será reemplazado.

CONCOR JUNTEADOR CON ARENA

Datos Técnicos

CARACTRÍSTICA	CON ARENA	ESPECIFICACIÓN	UNIDADES
Demanda de agua	30	No aplica	%
Resistencia a la compresión a 28 días	380	⩾ 300	kg / cm^2
Dureza	85	⩾ 75	Shore D
Absorción de agua	4.5	⩽ 6	%

LA MEJOR TECNOLOGÍA
EN ADHESIVOS DE CONSTRUCCIÓN